

MÁQUINA:	4
CALIDAD:	offset
Gramaje Teórico	60



PARÁMETRO	UNIDADES	
Gramaje Real	g/m2	61,7
Espesor	µm	89
Índice de Volumen	cm3/g	1,45

		LONGITUDINAL	TRANSVERSAL
Longitud de Rotura	m	7.097	3.471
Carga de Rotura	kg/15mm	6,6	3,2
Índice Tracción	N·m2/g	69,6	34,1
Alarg. a la Tracción	%	2,4	5,1
Desgarro	g	44	48
Indice Desgarro	mN·m2/g	7,0	8,0
Estallido	kg/cm2	2,5	
Indice Estallido	kPa·m2/g	3,9	
Dobles Pliegues	-	148	63
Rigidez Kodak	mN·m	0,22	0,07
Estabilidad Dimensional	%	0,0	1,9

		CARA TELA	CARA FIELTRO
Rugosidad Bendtsen	ml/min	271	557
Lisura Bekk	s	26	11
Indice Cobb-60	g/m2	21	22
Ceras Dennison	nº	18	18
Coef. Est. Fricción	º	34	32
Coef. Din. Fricción	-	0,630	0,576

Cenizas	%	10,9	
Porosidad Gurley	s	11	
Porosidad Bendtsen	ml/min	1.062	
Blancura ISO	%	93,47	
Coordenada L*	%	92,92	
Coordenada a*	%	2,98	
Coordenada b*	%	-7,81	
Blancura CIE	%	143,86	
Fluorescencia ISO / CIE	-	10,45	66,15
Opacidad	%	86,77	
pH Total	u. pH	9,1	

Los datos de este documento corresponden a promedios, sin carácter contractual