

ZICUFLEX 40 g/m²

PROPIEDAD	NORMA	UNIDADES	VALOR	
Gramaje	ISO 536	g/m ²	40 ± 2	
Espesor	ISO 534	μm	44 ± 2	
I. Volúmen	ISO 534	cm ³ /g	1,10 ± 0,05	
Longitud Rotura	ISO 1924-2	m	MD	> 6.500
			CD	> 3.000
Índice Tracción	ISO 1924-2	N.m/g	MD	> 63
			CD	> 29
Índice Desgarro	ISO 1974	mN.m ² /g	MD	> 2,8
			CD	> 4,2
Índice Estallido	ISO 2758	kPa.m ² /g	> 4,5	
Indice Cobb (60 s)	ISO 535	g/m ²	< 28	
Porosidad Bendtsen	ISO 5636-2	ml/min	< 1.100	
Lisura Bekk	ISO 5627	s	> 90	
Blancura CIE	ISO 11475	%	> 140	

Conforme a la Recomendación XXXVI de la Reglamentación Alemana BfR para su uso en contacto con alimentos.

Los datos indicados corresponden con los valores típicos para esta calidad de papel.
En ningún caso deben considerarse como una especificación oficial.