

FICHA TÉCNICA

Bolsa de vacío para uso en contacto con alimento

Material: Film de multicapas extruido con una mixtura de polietileno de baja densidad (PEBD) con copoliamida 6 aditivada con eurocamida y silica **Color:** Transparente

Espesor: $\pm 80 - 85 \mu\text{m}$ (tolerancia $\pm 6\%$)

COMPOSICION

	POLIAMIDA (PA)	POLIETILENO (PE)
80 μm	15	65

PROPIEDADES MECANICAS

DENSIDAD	± 970	Kg/m ³	DIN EN ISO 1183
TRACCIÓN LONGITUDINAL	>24	MPa	DIN EN ISO 527-1,-3
TRACCIÓN TRANSVERSAL	>200	MPa	DIN EN ISO 527-1,-3
ELONGACIÓN LONGITUDINAL	>28	%	DIN EN ISO 527-1,-3
ELONGACIÓN TRANSVERSAL	>220	%	DIN EN ISO 527-1,-3

PERMEABILIDAD

	ESPESOR	RESULTADO	UD	CONDICIONES
OXIGENO	80 μm	≤ 80	cm ³ /m ² /24h	23°C; 0%RH
AGUA	80 μm	≤ 10	g/m ² /24h	38°C, 90%RH

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado en un lugar seco y limpio fuera del alcance de la luz solar directa y a temperatura inferior de 50°.

El material más antiguo siempre se debe utilizar en primer lugar.

No abra los paquetes externos con objetos afilados que puedan dañar el producto. No superponga pallets sin una barrera apropiada. Nuestros proveedores declaran que en su proceso de fabricación no utiliza materiales reciclados. Apto para 70° durante 2 horas. Apto para 85° a 90° durante 30 minutos. Apto para 100° durante 15 minutos.

Pasteurizable a 80 °C durante máximo 30 minutos. Apto para congelación hasta -30 °C No esterilizable. No apto para cocción.

La información contenida en esta ficha técnica está basada en la legislación aplicable y en nuestro conocimiento y experiencia se proporciona de buena fe, pueden ser diferentes debido a varios factores particulares fuera de nuestro conocimiento y control y afectar el uso del producto , en particular , el almacenamiento , el clima, el manejo de materiales, entre otros. Esta información está destinada a proporcionar información a los lectores especializados para evaluar las posibilidades de aplicación del producto. El usuario debe comprobar siempre la idoneidad del producto para la aplicación deseada.