

FICHA TÉCNICA

SF B-PA/PP 90

FICHA TÉCNICA

FILM CO-EXTRUIDO MULTICAPA, ESTRUCTURA 11 CAPAS, PA/PP

PROPIEDADES	TOLERANCIA	UNIDAD	MÉTODO
ESPESOR	90 / $\pm 10\%$	μm	DIN 53370 DIN 53104
PESO POR AREA RENDIMIENTO	85,7/ $\pm 10\%$ 11,7	g / m^2 m^2 / kg	
ESFUERZO DE TRACCION A MAX. CARGA	≥ 65 ≥ 60	$\text{N} /$ 15mmld cd	DIN ISO 527-1/-3
ESFUERZO DE TRACCIÓN A RO TUR A	≥ 300 ≥ 300	$\text{in} \%$ ld	DIN ISO 527-1/-3
FUERZA DE SELLADO	> 30	cd $\text{N} / 15\text{mm}$	VF
PERMEABILIDAD AL OXIGENO	< 55	$\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot 24\text{h} \cdot \text{atm})$ climate (23 $\pm$ 2) 0 % r.F. / RH	ISO15105-2 DIN53380-3 ASTM D3985
PERMEABILIDAD AL NITROGENO	< 14	$\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot 24\text{h} \cdot \text{atm})$	CALCULADO
PERMEABILIDAD AL DIOXIDO DE CARBONO	< 275	$\text{cm}^3 / (\text{m}^2 \cdot 24\text{h} \cdot \text{atm})$	CALCULADO
RATIO TRANSMISION VAPOR DE AGUA	< 4,50	$\text{g} / \text{m}^2 / 24\text{h}$	CALCULADO
AN CHO	-1 / +1	mm	
LARGO	$\pm 2 \%$	m	
 CUMPLIMIENTO DE LA LEY ALIMENTARIA		EL PRODUCTO CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES PARA PACKAGING ALIMENTARIO: 1935/2004/EC, VO (EU) Nr.10/2011 INCLUYENDO ENMIENDAS POSTERIORES, BFR Y LFGB. FICHA TÉCNICA REALIZADA A PARTIR DEL PROVEEDOR.	

AP LI CACIONES:

- ADECUADO PARA ESTERILIZACIÓN HASTA 121°C DURANTE 2HORAS.
- ADECUADOPARAIRRADIACIÓN GAMMA<25kGy,EoESTIRILIZACIÓN
- NO ADECUADO PARA CONGELACIÓN
- MATERIAL NO ESTA TRATADO CON CORONA

ESTAS INFORMACIONES CORRESPONDEN A NUESTRO ACTUAL CONOCIMIENTO. LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO ESTÁN HECHOS BAJO DICHA CONSECUENCIA. EL CLIENTE FINAL DEBE HACER SUS PROPIAS COMPROBACIONES PARA ASEGURAR LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO SEGÚN SUS NECESIDADES.