

FICHA TÉCNICA

B-PA/PE 20/65

FLEXIBLE CAST POLIAMIDA- POLIETILENO, FILM PA/PE

PROPIEDADES	TOLERANCIA	UNIDAD	MÉTODO
ESPESOR	85 / ±10%	µm	DIN 53370
PESO POR AREA RENDIMIENTO	82,73 / ±10% 12,09	g / m ² m ² / kg	DIN 53104
ESFUERZO DE TRACCION A MAX. CARGA	≥ 45 ≥ 35	N / 15mm ^{1d} cd	DIN ISO 527-1
ESFUERZO DE TRACCIÓN A ROTURA	≥ 200 ≥ 250	in %	DIN ISO 527-3
FUERZA DE SELLADO	> 30	Id cd	VF
PERMEABILIDAD AL OXIGENO	< 55	N / 15mm	ISO 15105-2 DIN 53380-3 ASTM D3985
PERMEABILIDAD AL NITROGENO	< 14	50 % r.F. / RH 23 ± 2 °C	CALCULADO
PERMEABILIDAD AL DIOXIDO DE CARBONO	< 275	cm ³ / (m ² * 24h * bar)	CALCULADO
RATIO TRANSMISION VAPOR DE AGUA	< 4	cm ³ / (m ² * 24h * bar)	CALCULADO
ANCHO LARGO	-1 / +1 ± 2 %	g / m ² / 24h mm m	
	EL PRODUCTO CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES PARA PACKAGING ALIMENTARIO: 1935/2004/EC, VO (EU) Nr.10/2011 INCLUYENDO ENMIENDAS POSTERIORES, BFR Y LFGB. FICHA TÉCNICA REALIZADA A PARTIR DEL PROVEEDOR.		
CUMPLIMIENTO DE LA LEY ALIMENTARIA			

APLICACIONES:

- ADECUADO PARA PASTEURIZACIÓN A 70 °C DURANTE 2 HORAS
- ADECUADO CONGELACIÓN HASTA -25 °C
- ADECUADO PARA IRRADIACIÓN GAMMA <25kGy, Eo ESTIRILIZACIÓN
- MATERIAL NO ESTÁ TRATADO CON CORONA

ESTAS INFORMACIONES CORRESPONDEN A NUESTRO ACTUAL CONOCIMIENTO. LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO ESTÁN HECHOS BAJO DICHA CONSECUENCIA. EL CLIENTE FINAL DEBE HACER SUS PROPIAS COMPROBACIONES PARA ASEGURAR LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO SEGÚN SUS NECESIDADES.