

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MODELO 240440/2PE100

ENVASE DE ALUMINIO INT ERIO R:

Desnudo

EXT ERIO R:

Desnudo



FECHA DE REVISIÓN Edición 7. Fecha 13/02/2024

IM PRESIÓN sí ☐ No ☒

DIMENSIONES ENVASE

DIMENSIONES

SUPERIOR EXTERIOR	145x120 mm
FONDO	107x82 mm
ALT URA	40mm
CAPACIDAD	440 ml

PESO ENVASE

Peso unitario

Mínimo	Nominal	Máximo	gr/envase
4,94	5,37	5,80	

ESPECIFICACIONES

LUBRICANTE (g/m2)	0,2-0,5
M AT ERIAL	ALUMINIO
ESPEJOR (μ)	50 ±8%

EMBALAJE

MATERIAL EMBALAJE PRIMARIO	BOLSA PLÁSTICO
PESO TOTAL EMBALAJE PRIMARIO (g)	PO LIET ILENO
MATERIAL EMBALAJE SECUNDARIO	12,2
MEDIDAS EMBALAJE SECUNDARIO (mm)	CAJAN.1.1
PESO TOTAL EMBALAJE SECUNDARIO(g)	615 X 266 X 305
	351

DATOS LOGÍSTICOS

Nº ENVASES POR FILA	100
Nº ENVASES POR CAJA/JAULA	1.000
PESO BRUTO CAJA/ JAULA	5.843
PESO BRUTO PALET/JAULA(g)	225.348
Nº ENVASES POR PALET	36.000
TIPO DE PALET	PALET MADERA
DIMENSIONES PALET/JAULA (mm)	1200X800
Nº CAJAS POR PALET	36
CAJAS POR CAPA	6
Nº CAPAS POR PALET	6
ALTURA TOTAL DEL PALET (mm)	2.030
CONDICIONES DE ALMACENAJE	8 - 30 °C, máx. 50% rH

MEDIO AMBIENTE

100% Reciclable Reciclable infinitas veces Aluminio



* Siguiendo las recomendaciones de la EAFA

** Fecha de uso preferente: 3 años desde la fecha de fabricación.

DATOS DE USO

M icroondas* Horno -40°C - +250°C Excepciones



M icroondas*



ISO 9001 - ISO 14001
ISO 22000 - FSSC 22000

39.00002938/

Este producto cumple con el reglamento (CE) N° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

OBSERVACIONES: Nuestras afirmaciones presuponen que el material de embalaje se procesa adecuadamente. Tenga en cuenta que debe evitarse el almacenamiento de productos fuertemente ácidos o alcalinos en contacto directo con el aluminio sin recubrimiento. En un ambiente acuoso, estos productos pueden disolver el aluminio, cuya extensión dependería de la temperatura y el tiempo de contacto. La idoneidad del aluminio sin recubrimiento para aplicaciones específicas debe ser comprobada por el fabricante / envasador correspondiente.