



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Material: Film PVC CE/SM  
 Color: Amarillo  
 Fecha: 31/01/2025

PROPIEDAD	UN I DA DES	METODO	VA LO R	VALOR
Espesor Medio	µm(micras)	D374	8,5	+ - 12%
Tamaño Mandril - (Diámetro interior)	mm (milímetros)	N/A	3ct o 4ct	
Metros	m (metros)	N/A	Varios	+ - 5%
Ancho	mm	N/A	Varios	+ - 5%
TRANSMISIÓN DE O <sub>2</sub> ,	CC/100in <sup>2</sup> x24hxatm		2.018	+ - 5%
Resistencia a la Tracción (MD)	Kg/cm <sup>2</sup>	D882	479	+ - 5%
Resistencia a la Tracción (TD)	Kg/cm <sup>2</sup>	D882	340	+ - 5%
Estiramiento (MD)	%	D882	213	+ - 5%
Estiramiento (TD)	%	D882	244	+ - 5%

La información técnica aquí ofrecida es una guía general y no representa los resultados que puedan ser obtenidos en laboratorios ajenos al nuestro.

Los valores de algunas propiedades pueden variar apreciablemente dependiendo de la antigüedad del film.

Disponibilidad de anchos y metros: varios (a consultar)