



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Material: FILMP.V.C.30X300 METROS C/3 MORADO

Color Morado

Fecha 30/04/2024

PROPIEDAD	UNIDADES	METODO	VALOR	VALOR
Espesor Medio	Micras (μm)	D374	8,0	+ - 12%
Tamaño Mandril - (Diámetro interior)	Milímetros (mm)	N/A N/A	40 / 50 / 76	
Metros	Mtros (M)		300	+ - 5%
TRANSMISIÓN DE O ₂ ,	CC/100in ² x24hxatm		960	+ - 5%
Impacto Dardo	gr		233	+ - 5%
Resistencia a la Tracción (MD)	Kg/cm ²	D882	425	+ - 5%
Resistencia a la Tracción (TD)	Kg/cm ²	D882	373	+ - 5%
Estiramiento (MD)	%	D882	181	+ - 5%
Estiramiento (TD)	%	D882	211	+ - 5%
Modulus 100% (MD)	Mpa		164	+ - 5%
Modulus 100% (TD)	Mpa		162	+ - 5%
Adherencia	gr		73	+ - 5%
Potencia	-	m ² /Kg	107	+ - 5%

La información técnica aquí ofrecida es una guía general y no representa los resultados que puedan ser obtenidos en laboratorios ajenos al nuestro.

Los valores de algunas propiedades pueden variar apreciablemente dependiendo de la antigüedad del film.

Disponibilidad anchos: 300 mm y 450 mm. Para otros consultar.