



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Material: FILM PVC FCT3

Fecha: 31/01/2025

PROPIEDAD	UNIDADES	METODO	VALOR	VALOR
Espesor Medio	μm (micras)	D374	8,5	` + - 12%
Tamaño Mandril - (Diámetro interior)	mm (milímetros)	N/A	Varios	
Ancho	mm	N/A	Varios	` + - 5%
Metros	m (metros)	N/A	Varios	` + - 5%
TRANSMISIÓN DE O₂	CC/100in2x24hxatm		1.762	` + - 5%
Resistencia a la Tracción (MD)	Kg/cm ²	D882	422	` + - 5%
Resistencia a la Tracción (TD)	Kg/cm ²	D882	421	` + - 5%
Estiramiento (MD)	%	D882	249	` + - 5%
Estiramiento (TD)	%	D882	289	` + - 5%

La información técnica aquí ofrecida es una guía general y no representa los resultados que puedan ser obtenidos en laboratorios ajenos al nuestro.

Los valores de algunas propiedades pueden variar apreciablemente dependiendo de la antigüedad del film.

Disponibilidad anchos: 300 mm y 450 mm. Para otros consultar.