

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MODELO 240890/PE100

ENVASE DE ALUMINIO

INTERIOR:

Desnudo

EXTERIOR:

Desnudo



FECHA DE REVISIÓN

Edición 7. Fecha 13/02/2024

IMPRESIÓN

SÍ

☐

No

☒

### DIMENSIONES ENVASE

DIMENSIONES

|                   |            |
|-------------------|------------|
| SUPERIOR EXTERIOR | 220x158 mm |
| FONDO             | 174x111 mm |
| ALTURA            | 36mm       |
| CAPACIDAD         | 890 ml     |

### PESO ENVASE

Peso unitario

Mínimo

10,53

Nominal

11,44

Máximo

12,36

gr/envase

### ESPECIFICACIONES

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LUBRICANTE (g/m2) | 0,2-0,5  |
| MATERIAL          | ALUMINIO |
| ESPESOR (μ)       | 70 ±8%   |

### EMBALAJE

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| MATERIAL EMBALAJE PRIMARIO        | BOLSA PLÁSTICO POLIETILENO |
| PESO TOTAL EMBALAJE PRIMARIO (g)  | 12,2                       |
| MATERIAL EMBALAJE SECUNDARIO      | CAJAA                      |
| MEDIDAS EMBALAJE SECUNDARIO (mm)  | 530 X 360 X 450            |
| PESO TOTAL EMBALAJE SECUNDARIO(g) | 762                        |

### DATOS LOGÍSTICOS

|                              |
|------------------------------|
| Nº ENVASES POR CAJA/JAULA    |
| PESO BRUTO CAJA/ JAULA       |
| PESO BRUTO PALET/JAULA(g)    |
| Nº ENVASES POR PALET         |
| TIPO DE PALET                |
| DIMENSIONES PALET/JAULA (mm) |
| Nº CAJAS POR PALET           |
| CAJAS POR CAPA               |
| Nº CAPAS POR PALET           |
| ALTURA TOTAL DEL PALET (mm)  |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE    |

|                        |
|------------------------|
| 800                    |
| 10.892                 |
| 189.266                |
| 12.800                 |
| PALET MADERA           |
| 1200X800               |
| 16                     |
| 4                      |
| 4                      |
| 2.000                  |
| 8 - 30 °C, máx. 50% rH |

### MEDIO AMBIENTE

100% Reciclable

Reciclable infinitas veces

Aluminio



### DATOS DE USO

Microondas\*

Horno

-40°C - +250°C

Excepciones



\* Siguiendo las recomendaciones de la EAFA

\*\* Fecha de uso preferente: 3 años desde la fecha de fabricación.

Microondas\*



Este producto cumple con el reglamento (CE) N° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 22000 - FSC 22000

39.00002938/

OBSERVACIONES: Nuestras afirmaciones presuponen que el material de embalaje se procesa adecuadamente. Tenga en cuenta que debe evitarse el almacenamiento de productos fuertemente ácidos o alcalinos en contacto directo con el aluminio sin recubrimiento. En un ambiente acuoso, estos productos pueden disolver el aluminio, cuya extensión dependería de la temperatura y el tiempo de contacto. La idoneidad del aluminio sin recubrimiento para aplicaciones específicas debe ser comprobada por el fabricante / envasador correspondiente.