

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MODELO 241936/1

ENVASE DE ALUMINIO
INTERIOR:
EXTERIOR:

Desnudo
Desnudo



FECHA DE REVISIÓN Edición 7. Fecha 13/02/2024

IMPRESIÓN Sí ☐ No ☒

DIMENSIONES ENVASE

DIMENSIONES

SUPERIOR EXTERIOR	313x212 mm
FONDO	279x178 mm
ALTURA	38mm
CAPACIDAD	1936 ml

PESO ENVASE

Peso unitario

Mínimo	Nominal	Máximo	gr/envase
19,12	20,78	22,44	

ESPECIFICACIONES

LUBRICANTE (g/m2)	0,2-0,5
MATERIAL	ALUMINIO
ESPESOR (μ)	70 ±8%

EMBALAJE

MATERIAL EMBALAJE PRIMARIO	BOLSA PLÁSTICO POLIETILENO
PESO TOTAL EMBALAJE PRIMARIO (g)	21,3
MATERIAL EMBALAJE SECUNDARIO	CAJA770.1
MEDIDAS EMBALAJE SECUNDARIO (mm)	585 X 371 X 442
PESO TOTAL EMBALAJE SECUNDARIO(g)	817

DATOS LOGÍSTICOS

Nº ENVASES POR FILA	75
Nº ENVASES POR CAJA/JAULA	300
PESO BRUTO CAJA/ JAULA	7.137
PESO BRUTO PALET/JAULA (g)	129.184
Nº ENVASES POR PALET	4.800
TIPO DE PALET	PALET MADERA
DIMENSIONES PALET/JAULA (mm)	1200X800
Nº CAJAS POR PALET	16
CAJAS POR CAPA	4
Nº CAPAS POR PALET	4
ALTURA TOTAL DEL PALET (mm)	1.968
CONDICIONES DE ALMACENAJE	8 - 30 °C, máx. 50% rH

Nº ENVASES POR FILA	75
Nº ENVASES POR CAJA/JAULA	300
PESO BRUTO CAJA/ JAULA	7.137
PESO BRUTO PALET/JAULA (g)	129.184
Nº ENVASES POR PALET	4.800
TIPO DE PALET	PALET MADERA
DIMENSIONES PALET/JAULA (mm)	1200X800
Nº CAJAS POR PALET	16
CAJAS POR CAPA	4
Nº CAPAS POR PALET	4
ALTURA TOTAL DEL PALET (mm)	1.968
CONDICIONES DE ALMACENAJE	8 - 30 °C, máx. 50% rH

MEDIO AMBIENTE

100% Reciclable Reciclable infinitas veces Aluminio



* Siguiendo las recomendaciones de la EAFA

** Fecha de uso preferente: 3 años desde la fecha de fabricación.

DATOS DE USO

Microondas* Horno -40°C - +250°C Excepciones



Este producto cumple con el reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 22000 - FSSC 22000

39.00002938/

Microondas*

OBSERVACIONES: Nuestras afirmaciones presuponen que el material de embalaje se procesa adecuadamente. Tenga en cuenta que debe evitarse el almacenamiento de productos fuertemente ácidos o alcalinos en contacto directo con el aluminio sin recubrimiento. En un ambiente acuoso, estos productos pueden disolver el aluminio, cuya extensión dependería de la temperatura y el tiempo de contacto. La idoneidad del aluminio sin recubrimiento para aplicaciones específicas debe ser comprobada por el fabricante / envasador correspondiente.